

Schema: Eigenschappen en bestendigheden van polyurethanen

Soort	Kleuren	Hardheid in Shore A (+/- 5°)	Temp. in °C van/tot	Alcohol	Esters/Ketonen	Benzine	Oliën	Zuren	Logen	Water 25 °C
Adiprene ®	oranje	40	-65/+80	4	4	1	1	3/4	3/4	1
	blauw	60	-65/+80	4	4	1	1	3/4	3/4	1
	groen	80	-65/+80	4	4	1	1	3/4	3/4	1
	geel	90	-65/+80	4	4	1	1	3/4	3/4	1
	rood	95	-65/+80	4	4	1	1	3/4	3/4	1
Vulkollan ®	bruin-donkerbruin	80	-40/+85	1	4	1	1	3/4	3/4	1
	bruin-donkerbruin	90	-40/+85	1	4	1	1	3/4	3/4	1
	bruin-donkerbruin	95	-40/+85	1	4	1	1	3/4	3/4	1
Printhane M ®	transparant-geel	20-60	-40/+85	3	4	1	1	3/4	3/4	1
Printhane B ®	zwart	65	-40/+85	3	4	1	1	3/4	3/4	1
	zwart	75	-40/+85	3	4	1	1	3/4	3/4	1
Printhane V ®	geel	85	-40/+85	3	4	1	1	3/4	3/4	1
	wit/geel	96	-40/+85	3	4	1	1	3/4	3/4	1
Printhane D ®	geelachtig	70-90	-40/+85	2	4	1	1	3/4	3/4	1

* Verklaring gradaties: 1 = zeer goed, 2 = goed, 3 = voldoende, 4 = ongeschikt

Alle gegevens zijn richtwaarden en ontslaan de gebruiker niet van eigen testen. Afhankelijk van de eisen aan de bekleding zijn aanpassingen door wijzigingen van de grondstoffen mogelijk. De vermelde kleuren kunnen afwijken.